시 험 성 적 서

한국에스지에스 주식회사 (건설시험연구원)	성적서 번호 : G-26-1287-R0 진위확인용 랜덤번호 : SGSM9wS7Sp

주소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 20 및 동탄산단 10길 12
전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888
https://www.sgs.com/ko-kr

1. 의뢰인
   ◦기 관 명 : 썬시멘트㈜
   ◦주 소 : 전북특별자치도 군산시 임해로 355번지
   ◦의뢰일자 : 2026년 01월 08일
2. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 고로 슬래그 시멘트(2종) / POSMENT
4. 시험기간 : 2026 년 01 월 08 일 ~ 2026 년 02 월 23 일
5. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
   (주소 : 경기도 화성시 동탄산단 10길 20 및 동탄산단 10길 12)
6. 시험결과 :

- 다음 페이지 참조 -

실무자 : 김 길 림
Tel : 031-646-0843

기술책임자 : 김 호 진
Tel : 031-646-0804

※비 고 : 1. 이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
2. 이 성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
3. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
4. 이 성적서의 원본 진위확인은 한국에스지에스 온라인 성적서 조회 홈페이지 (https://e-checking.kr.sgs.com/NewEchecking?pane=Construction) 및 아래 QR코드로 접속하여 열람이 가능합니다.

2026 년 02 월 25 일

한국에스지에스 주식회사 (건설시험연구원)

위·변조 확인용 QR 코드

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CQP-708-001-F08 (03)_2025.10.13.

SGS Korea Co.,Ltd. 20 ,Dongtansandan 10-gil and 12, Dongtansandan 10-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea, 18487 t +82(0)31 646 0800 f +82(0)31 646 0888 www.sgs.com

Member of SGS Group(Société Générale de Surveillance)

시 험 성 적 서

G-26-1287-R0

연 번	시 험 종 목		단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
1	밀도		Mg/m^3	KS L 5110 : 2021	3.01
2	분말도 (비표면적)		cm^2/g	KS L 5106 : 2009	4 120
3	안정도 (오토클레이브 팽창도)		%	KS L 5107 : 2021	0.07
4	응결 시간 (비카트 시험)	초결	분	KS L ISO 9597 : 2009	265
		종결	시간:분		6:45
5	압축 강도	3 일	MPa	KS L ISO 679 : 2009	23.1
		7 일	MPa		34.6
		28 일	MPa		50.9
6	공기량 측정		%	KS L 3136 : 2021	3.9
7	MgO		%	KS L 5120 : 2021	3.57
8	SO_3		%	KS L 5120 : 2021	2.74
9	강열 감량		%	KS L 5120 : 2021	1.26

- 끝 -

SGS Korea Co.,Ltd.

20 ,Dongtansandan 10-gil and 12, Dongtansandan 10-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea, 18487 t +82(0)31 646 0800 f +82(0)31 646 0888 www.sgs.com

Member of SGS Group(Société Générale de Surveillance)